

BÉTON PRO

BÉTON



Selon NF EN 206/CN



Description

Mélange homogène sec de sable, de gravillons, de ciment et d'adjuvants. Ces ajouts ont pour but de modifier et /ou améliorer les caractéristiques et les propriétés du béton lors de son utilisation.

Utilisation

■ Fondations, Chapes, Dalles, Scellement de Poteaux, Chaînages, Linteaux...

AVANTAGES

- Prêt à Gâcher.
- Multi-usages.
- Evite le stockage de gravier, de ciment et de sable sur les chantiers.
- Intérieur - Extérieur



Béton Pro

Selon NF EN 206/CN



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ Identification et performances

Composition	Mélange homogène sec de sable, de gravillons, de ciment et d'adjuvants
Aspect	Poudre grise
Granulométrie	0 à 12 mm
Taux de gâchage	10% (soit 1 kg d'eau par 10 kg de béton sec)
Durée d'utilisation du mélange à 20°C	90 minutes
Résistance à la compression à 28 jours*	≥ 25 MPa

* Mesurée sur éprouvettes cylindriques.

■ Consommation

- 20 Kg +/- 2 Kg/m² par 1 cm d'épaisseur

■ Conservation

1 an dans son emballage fermé d'origine. Stocké à l'abri du soleil, de la pluie et du vent. Sous housse plastique sans contact avec le sol humide.

■ Conditionnement

Sacs en papier de 25 Kg sur palettes bâchées. 56 sacs par palette (1.400Kg).
Big Bag 1000 kg (1BB/palette).



Les valeurs indiquées sont des résultats d'essais obtenus en laboratoire à 20°C. Elles peuvent être modifiées par les conditions d'utilisation et par la température.

MISE EN ŒUVRE

■ Préparation des supports

Les supports doivent être propres, sains, débarrassés de toutes parties non adhérentes et humidifiés avant application.

■ Préparation du produit

Gâcher à la bétonnière (pendant 3 minutes) avec 2,2 litres d'eau environ par **sac de 25 Kg** de Béton, jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Ne pas utiliser l'eau de mer. L'eau de puits n'est pas recommandée de part ses caractéristiques douteuses.

■ Conditions d'application

La température doit être comprise entre +5°C à +35 °C.
Ne pas appliquer s'il y a risque de gel dans les heures qui suivent l'application.

■ Application

Elle se fait de façon traditionnelle.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

- Le produit contient du ciment.
- Se reporter aux indications portées sur le sac.
- Pour plus de renseignements, consulter la fiche de données de sécurité disponible sur notre site: www.optimbeton.com

RESPONSABILITÉS

- Les indications et les conseils donnés selon notre expérience et connaissance sont purement indicatifs. L'utilisateur est responsable de l'emploi du béton à sa charge d'établir si le produit est adapté ou non.

SERVICE TECHNICO-COMMERCIAL

Jean-Paul Salvi

Portable: 06 23 58 13 45

jsalvi@optimbeton.com

www.optimbeton.com