

Liant à Maçonner Multi-usages

Ciment MC 12,5 X
Selon NF EN 413-1



Description

Le ciment à maçonner MC 12,5 X est un ciment composé de clinker de ciment portland, de filler calcaire et de la chaux hydraulique naturelle.

La présence de la chaux permet d'obtenir un mortier plus onctueux et agréable à travailler.

De par ses propriétés, c'est un ciment idéal pour la production de mortier pour la maçonnerie, lorsqu'il est adéquatement mélangé avec du sable à mortier et de l'eau potable.

AVANTAGES

- Facile à mettre en œuvre
- Adapté à tous les travaux de maçonnerie:
Bâtir, enduire, couvrir, carreler et jointoyer

Conditionnement



Sac en papier de 35 Kg sur palettes bâchées. 42 sacs par palette (1.470 Kg).



Liant à Maçonner Multi-usages

Ciment MC 12,5 X

Selon NF EN 413-1



UTILISATION

Idéal pour:

- Maçonner des blocs et des briques
- Enduit et jointoiment
- Pose d'éléments de toiture
- Scellements de carrelage

Interdit pour:

- Fabrication des bétons
- Travaux dans des milieux agressifs

DOSAGE MOYEN

Pour:	CIMENT	SABLE	EAU	VOLUME
Maçonner des blocs et des briques	1 sac de 35Kg	10 seaux	17 litres environ	100 litres environ
Enduire, jointoyer et couvrir	1 sac de 35Kg	12 seaux	17 litres environ	120 litres environ
Scellement de carrelage	1 sac de 35Kg	11 seaux	13 litres environ	110 litres environ

Ces dosages sont donnés à titre indicatif et peuvent varier suivant les matériaux régionaux et le taux d'hygrométrie des granulats.

Note: 1 seau = 10 litres



CONSEILS D'EMPLOI



Appliquer entre +5°C et +30°C. Ne pas utiliser lors de fortes pluies et en période de gel.



Respecter la quantité d'eau.



Stocker dans son emballage fermé d'origine, protégé du soleil, de la pluie et du vent.



Protégez-vous. Portez des équipements appropriés.



MANUTENTION Levez en pliant les genoux et en gardant le dos droit.

STOCKAGE

- Les sacs doivent être stockés à l'abri du soleil, de la pluie et du vent. Sous housse plastique sans contact avec le sol humide.

MISE EN ŒUVRE

- Faire spécialement attention au dosage, et mélange du produit final. Ne pas rajouter de la chaux naturelle pour obtenir un mortier plus onctueux et agréable à travailler au liant à maçonner MC 12,5 X. Il en contient déjà. Ne pas utiliser de sable argileux, utiliser de sable propre et normalisé
- conforme à la confection des mortiers. La température doit être comprise entre 5°C et 30°C. Des températures basses
- augmentent le début de prise et de durcissement, des températures élevées les diminuent.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

- Le produit contient du ciment. Se reporter aux indications portées sur le sac
- Pour plus de renseignements, consulter la fiche de données de sécurité disponible sur notre site: www.optimbeton.com

RESPONSABILITÉS

- Les indications et les conseils donnés selon notre expérience et connaissance sont purement indicatifs. L'utilisateur est responsable de l'emploi du produit à sa charge d'établir s'il est adapté ou non.
- L'élimination du produit et son emballage doivent être conformes à la législation en vigueur car seul, le consommateur final du produit aura cette responsabilité.

DOCUMENTS DE REFERENCE

- NF EN 413-1

SERVICE TECHNICO-COMMERCIAL
Jean-Paul Salvi
Portable: 06 23 58 13 45
jsalvi@optimbeton.com
www.optimbeton.com

AGENCE COMMERCIALE FRANCE
Tel. 05 34 01 06 17
Part. 06 31 38 03 30
Fax. 05 61 67 53 37
info@scgm-sarl.com