

FAST BÉTON S-25RB

SANS
MALAXAGE



IDÉAL POUR

- Scellements pour enterrer des poteaux de clôture, piquets, étendoirs à ligne, ornements de jardin, panneaux de signalisation, balançoires, bancs de jardin...
- Réalisation de petites fondations destinées aux poteaux pour abri de voiture, barbecues, serres...

AVANTAGES

- Prêt à l'emploi
- Sans gâchage préalable.
- Scellement facile et rapide
- Durci après 7-10 minutes.
- Intérieur- Extérieur

FAST BÉTON

Code : S-25RB

Ean Code : 8436588672452

CONDITIONNEMENT

À la palette. Palette (cm) 100x100

S-35MS:



DESCRIPTION

Béton sec d'ancrage à prise rapide, composé de sable, de ciment et d'adjuvants spécifiques. Sans malaxage préalable ; ne nécessite aucune préparation, il est prêt à l'emploi.

MISE EN ŒUVRE

- Support

- Creuser un trou aux dimensions du bloc de fondation prévu.
- Ne jamais travailler sur des supports gelés, en cours de dégel, ou en cas de risque de gel dans les 24 heures.
- Les travaux doivent être protégés contre le froid, les averses et le vent.

- Préparation

FAST BÉTON est un mélange prêt à l'emploi qui ne nécessite aucune préparation. Il doit être déversé à sec, sans malaxage préalable à l'eau.

- Application

- Positionner le poteau à bétonner au milieu du trou.
- Remplir un tiers du trou avec de l'eau propre.
- Ensuite, étaler Fast Béton à sec et uniformément autour de l'élément à fixer (la poudre doit couvrir complètement la surface de l'eau).
- S'assurer de la bonne position du poteau à fixer en répartissant bien le béton à l'aide d'une pelle ou d'une bêche.
- Ajouter de l'eau à Fast Béton jusqu'à ce qu'il soit suffisamment saturé, et que l'eau ne pénètre plus.
- Eau de mélange environ 2,5 - 3 litres par 25 kg de béton sec Fast Béton.
- Vérifier une dernière fois la position du poteau et la corriger si nécessaire.
- En cas de trou de grande profondeur, veillez à appliquer des couches successives de 30 cm maximum d'épaisseur.
- Après avoir versé toute l'eau, sceller la surface supérieure du béton. Puis lisser la surface de béton.
- Le Fast Béton commence déjà à durcir après 7-10 minutes et est praticable à pied après environ 2 heures. Le temps de prise peut varier en fonction de la température ambiante. Le durcissement est complet après 28 jours.
- Après l'application, nettoyez immédiatement tous les outils avec de l'eau. Le matériau durci ne peut être enlevé que mécaniquement.

PRÉCAUTIONS

- Interdit en cas de fortes pluies et en période de gel.
- Le durcissement doit avoir lieu à des températures comprises entre +5 °C et + 30 °C
- Une fois le travail est terminé, il faut le protéger de la pluie et du vent
- L'ajout d'autres matériaux modifie le comportement et caractéristiques du produit
- Le produit contient du ciment.
- Se reporter aux indications portées sur le sac.



AVERTISSEMENT

Ce document, basé sur notre expérience et des essais en laboratoire, ne constitue pas une garantie et n'engage pas notre responsabilité.
L'utilisateur doit vérifier que le produit est adapté à l'usage prévu et conforme aux normes locales.

IDENTIFICATION ET PERFORMANCES:

Aspect	Poudre grise
Densité apparente en sec	1400 +/- 100 Kg/m ³
Densité apparente en frais	2250 +/- 100 Kg/m ³
Taille maximale du granulat	0 - 4 mm
Durée d'utilisation	7 - 10 min
Résistance à la compression à 28 jours	> 30 N/mm ²
Taux de gâchage	2,5 - 3 L par sac de 25 Kg

Les valeurs indiquées sont des résultats d'essais obtenus en laboratoire à 20°C. Elles peuvent être modifiées par les conditions d'utilisation et par la température.



Appliquez entre +5°C et +30°C. Ne pas utiliser lors de fortes pluies et en période de gel.



Respecter les instructions indiquées



Stocker dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit propre, sec, ventilé, à l'abri du soleil, de la pluie et du vent, et protégé de l'humidité.



Protégez-vous. Portez des équipements appropriés.



MANUTENTION Levez en pilant les genoux et en gardant le dos bien droit.



Utiliser dans les 12 mois suivant sa fabrication.

