

PLÂTRE S-25PM



IDÉAL POUR

- Produit idéal pour des constructions légères
- Travaux en intérieurs

AVANTAGES

- Prêt à gâcher.
- Grande polyvalence.
- Excellente adhérence.

APPLICATION

- Rebouchage
- Scellement
- Enduisage

Selon la norme
NF EN 13279-1

PLÂTRE

Code : S-25PM

Ean Code : 8437011742872

CONDITIONNEMENT

À la palette. Palette (cm) 100x100

S-25PM:



DESCRIPTION

Plâtre multi-usage conçu pour réaliser différents travaux en intérieurs (toits, balcons, etc...). Grande polyvalence : reboucher, sceller et enduire.

Éviter de travailler dans des endroits humides. Réaction au feu : EUROCLASSE A1

MISE EN ŒUVRE

- Support

Le support doit être résistant, avoir complètement pris et n'avoir ni poussière ni graisse. Support propre et sain.

Éliminez les parties abîmées ou en mauvais état.

Par temps chaud ou en cas de support très absorbant, il convient de l'humidifier avant.

- Préparation du produit

Le taux Eau/Plâtre à saturation 25 L d'eau - 25 Kg Plâtre.

Verser un sac de 25kg de plâtre multi-usage, dans 25 litres d'eau et laisser reposer environ 2 min avant de mélanger.

Battre vigoureusement jusqu'à la disparition des grumeaux et laisser reposer. (entre 11-15 min.)

IDENTIFICATION ET PERFORMANCES:

Temps d'attente (*) :	11-15 min.
Temps d'utilisation (*) :	10-17 min.
Temps de révision (*) :	14-18 min.
Fin de prise (**)	35-50 min.
Réaction au feu :	A1
Dureté Moyenne Shore C (sec) :	Eau/plâtre = 1/1: > 45 Shore C

(*) Les temps d'utilisation peuvent varier en fonction de différents facteurs tels que le rapport eau / plâtre, la température, le pH de l'eau ou le type de support sur lequel elle est appliquée. (**) Temps de prise approximatif sur support de pétrissage. Peut différer des performances réelles sur site.

- Application

Gobeter le plâtre sur le support et talocher dès que le plâtre prend une consistance épaisse. (temps d'utilisation entre 10-17 min.)

Régler pour obtenir une bonne planéité et éliminer des imperfections. (temps de révision en 14-18 min.)

Épaisseur d'application : 1 à 2 cm

Il est recommandé d'avoir une ventilation adéquate pour éviter un excès d'humidité

La chaleur prolonge le temps de prise sans affecter la qualité du produit.

Température de pose comprise entre 5°C et 40°C

CONSOMMATION

En règle générale, la consommation est d'environ 8 Kg/m² par 1 cm d'épaisseur.

Ne pas ajouter additifs chimiques, ciments...



Appliquez entre +5°C et +40°C. Ne pas utiliser lors de fortes pluies et en période de gel.



Respecter les instructions indiquées



Stocker dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit propre, sec, ventilé, à l'abri du soleil, de la pluie et du vent, et protégé de l'humidité. Bien refermer après usage.



Protégez-vous. Portez des équipements appropriés.



MANUTENTION Levez en pilant les genoux et en gardant le dos bien droit.

