



BÉTON PRO S-25BS

IDÉAL POUR

- Petits travaux de réparation
- Bétonnage d'éléments non structurels
- Pose de regards
- Fondations de lampadaires
- Revêtements
- Fondations de trottoirs
- Canalisations

AVANTAGES

- Prêt à gâcher.
- Facile à manipuler.
- Moins de poids.
- Réduction des pertes de matériel.
- Multi-usages
- Intérieur- Extérieur.

BÉTON PRO

Code Sac : S-25BS

Ean Code : 8437011742100

Code Big Bag : BB-1H25BS

Ean Code : 8436564421272

CONDITIONNEMENT

À la palette. Palette (cm) 100x100



BB-1H25BS:



DESCRIPTION

Mélange homogène sec de ciment et granulats.

MISE EN ŒUVRE

- Support

Le support doit être résistant, avoir complètement pris et n'avoir ni poussière ni graisse. Support propre et sain. Éliminer les parties abîmées ou en mauvais état. Par temps chaud ou en cas de support très absorbant, il convient de l'humidifier avant.

-Préparation du mélange

1. Mélanger le contenu environ 3,1-3,4 litres d'eau par sac de 25 kg.
2. Manuellement ou mécaniquement mais il est recommandé d'utiliser une mélangeuse à axe vertical ou un mélangeur à petite puissance jusqu'à homogénéisation.
3. Une fois mélangé, l'aspect doit être homogène et sans grumeaux.
4. Ne pas utiliser l'eau de mer ni l'eau de puits, par ses caractéristiques douteuses.

- Application :

1. Verser ou pomper le produit mélangé sur le support
2. Ensuite, vérifier qu'il ne forme pas des bulles d'air
3. Le BÉTON PRO a un temps d'utilisation jusqu'à 90 min, selon conditions climatiques
4. Ne pas appliquer sur un support à base de plâtre ou de peinture
5. Ne pas appliquer sur support gelé
6. Par temps chaud, humidifier les blocs ou les briques, avant la pose
7. Épaisseur minimum 3 cm
8. Respecter les règles de mise en œuvre des DTU concernés

PRÉCAUTIONS

- Interdit en cas de fortes pluies et en période de gel.
- Le durcissement doit avoir lieu à des températures comprises entre +5 °C et + 30 °C (support et environnement)
- L'excès d'eau entraîne une diminution de la résistance
- L'ajout d'autres matériaux modifie le comportement et caractéristiques du produit
- Le produit contient du ciment.
- Se reporter aux indications portées sur le sac.

CONSOMMATION

En règle générale, la consommation est de 22 Kg/m² par 1 cm d'épaisseur.

AVERTISSEMENT

Ce document, basé sur notre expérience et des essais en laboratoire, ne constitue pas une garantie et n'engage pas notre responsabilité. L'utilisateur doit vérifier que le produit est adapté à l'usage prévu et conforme aux normes locales.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

Taille maximale du granulat	10 mm
Densité apparente en frais	2200-2300 kg/m ³
Densité apparente en sec	1700-1800 kg/m ³
Consommation par 1 cm d'épaisseur	22,10 kg/m ²
Eau de gâchage	12,5% s.p.h.s.
Affaissement en frais	De 6 à 9 cm ± 1 cm
Air occlus	4 - 5 %
Épaisseur minimale	3 cm
Résistance à la compression à 28 jours (*)	≥ 25 MPa
Durée d'utilisation	Jusqu'à 90 minutes
Pigmentation	Compatible avec des colorants inorganiques

(*) Produit fourni par dosage. Les résistances déclarées sont des valeurs indicatives et ont été obtenues en utilisant l'eau recommandée.



Appliquez entre +5°C et +30°C. Ne pas utiliser lors de fortes pluies et en période de gel.



Respecter les instructions indiquées



Stocker dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit propre, sec, ventilé, à l'abri du soleil, de la pluie et du vent, et protégé de l'humidité.



Protégez-vous. Portez des équipements appropriés.



MANUTENTION Levez en pilant les genoux et en gardant le dos bien droit.



Utiliser dans les 12 mois suivant sa fabrication.

