

# MORTIER COLLE EXTRA S-25MC

GRIS



## IDÉAL POUR

- Fixer carrelages et grès d'absorption moyenne (> 3%)
- Sols et revêtements intérieurs, et sols extérieurs.
- Travaux neufs et de rénovations

## AVANTAGES

- Prêt à Gâcher.
- Facile à appliquer.
- Sans glissement.
- Excellente adhérence.



## DESCRIPTION

Le MORTIER COLLE EXTRA est formulé à base de ciment, granulats sélectionnés, additifs organiques et résines synthétiques ce qui, mélangé avec de l'eau, lui apporte une grande facilité de travail, un excellent temps d'utilisation et d'adhérence dans différentes conditions climatiques.

## MISE EN ŒUVRE

### - Support

Le support doit être résistant, avoir complètement pris et n'avoir ni poussière ni graisse. Éliminez les parties abîmées ou en mauvais état.

Vérifier la planéité du support avec une règle de 2 m de longueur les différences doivent être inférieures à 5 mm.

Par temps chaud ou en cas de support très absorbant, il convient de l'humidifier avant.

Ne pas appliquer sur plâtre ni en murs extérieurs.

### - Préparation du mélange :

- 1) Mélangez le contenu avec environ 6,5 litres d'eau par sac de 25 kg.
- 2) Laissez reposer 5 minutes et mélangez de nouveau pour obtenir une pâte prête à l'emploi.
- 3) Une fois mélangé, l'aspect doit être homogène et sans grumeau.
- 4) Ne pas utiliser l'eau de mer ni l'eau de puits, par ses caractéristiques douteuses.

### - Application :

- 1) Verser ou pomper le produit mélangé sur le support et l'étendre de préférence avec une taloche crantée
- 2) Ensuite, vérifier si la colle ne forme pas une pellicule superficielle qui empêcherait l'adhésion. Si c'était le cas, passez à nouveau la taloche crantée.
- 3) Posez les pièces en faisant pression et avec des mouvements du haut vers le bas, jusqu'à ce que les sillons soient complètement écrasés.
- 4) Il est recommandé de laisser un joint minimum de 2 mm entre les carreaux

## PRÉCAUTIONS

- Le vent provoque une diminution du temps ouvert du ciment colle qui entraîne une moins bonne adhérence.
- Pour la pose de carreaux céramique à format supérieur à 900 cm<sup>2</sup> (30x30), il faut utiliser la technique du double encollage.
- Pour applications sur support plâtre, il est recommandé d'utiliser un produit spécifique.
- Pour carreaux céramiques faible absorption, il est recommandé d'utiliser notre MORTIER COLLE PRO.
- Pour les façades, il est recommandé d'utiliser notre MORTIER COLLE PREMIUM FLEX.

## CONSOMMATION

La consommation dépend du format et du relief du carreau, du mode d'encollage et de l'outil d'application.

En règle générale, la consommation est d'environ 3 Kg/m<sup>2</sup>.

**SELON LA NORME:**  
NF EN 12004-1

## MORTIER COLLE EXTRA

**Code :** S-25MC  
**Ean Code :** 8437011742704

## CONDITIONNEMENT

À la palette. Palette (cm) 80x120

S-25MC:  25Kg  42un.  
1050Kg



## AVERTISSEMENT

Ce document, basé sur notre expérience et des essais en laboratoire, ne constitue pas une garantie et n'engage pas notre responsabilité.

L'utilisateur doit vérifier que le produit est adapté à l'usage prévu et conforme aux normes locales.

Dans tous les cas, suivre les recommandations du DTU concerné.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Conforme EN 12004                      | C1TE                    |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Eau de gâchage                         | 26 ± 1%                 |
| Température d'application              | +5°C À +35°C            |
| Durée pratique d'utilisation           | 2 heures                |
| Ajustabilité                           | 30 minutes              |
| Temps d'attente pour faire les joints  | 24 heures               |
| Réaction au feu                        | Euroclasse A1           |
| Résistance au glissement               | ≤ 0,5 mm                |
| Temps ouvert                           | 30 minutes              |
| Adhérence initiale                     | ≥ 5,0 N/mm <sup>2</sup> |
| Adhérence après immersion dans l'eau   | ≥ 5,0 N/mm <sup>2</sup> |
| Adhérence après l'action de la chaleur | ≥ 5,0 N/mm <sup>2</sup> |
| Adhérence après gel-dégel              | ≥ 5,0 N/mm <sup>2</sup> |
| Aspect                                 | Poudre gris             |



Appliquez entre +5°C et +35°C.  
Ne pas utiliser lors de fortes pluies et en période de gel.



Respecter les instructions indiquées



Stocker dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit propre, sec, ventilé, à l'abri du soleil, de la pluie et du vent, et protégé de l'humidité.



Protégez-vous. Portez des équipements appropriés.



MANUTENTION Levez en pilant les genoux et en gardant le dos bien droit.



Utiliser dans les 12 mois suivant sa fabrication.



## • GUIDE D'UTILISATION - C1TE

| MURS                                                            | INTERIEUR                      |       | EXTERIEUR                      |      |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|--------------------------------|------|
| CAPACITÉ D'ABSORPTION D'EAU DE LA TUILE                         | < 3%                           | > 3%  | < 3%                           | > 3% |
| Type de support                                                 | Dimensions des carreaux (max.) |       | Dimensions des carreaux (max.) |      |
| Enduit à base de chaux et de ciment SANS chauffage              | 30x30                          | 30x30 | NA                             | NA   |
| Plâtre à base de gypse SANS chauffage (pré-apprêté en colles C) | 30x30                          | 30x30 | NA                             | NA   |
| Briques en céramique de grand format                            | 30x30                          | 30x30 | NA                             | NA   |
| Béton                                                           | NA                             | 30x30 | NA                             | NA   |
| Panneaux à base de ciment/fibre-ciment                          | 30x30                          | 30x30 | NA                             | NA   |
| Panneaux de placoplâtre                                         | NA                             | NA    | NA                             | NA   |
| Carreau, mosaïques                                              | 30x30                          | 30x30 | NA                             | NA   |

NA : Non applicable.  
Selon UNE 138002 :2023

| SOLS RÉSIDENTIELS ET PIÉTONNIERS                                                                 | INTERIEUR                      |       | EXTERIEUR                      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|--------------------------------|-------|
| CAPACITÉ D'ABSORPTION D'EAU DE LA TUILE                                                          | < 3%                           | > 3%  | < 3%                           | > 3%  |
| Type de support                                                                                  | Dimensions des carreaux (max.) |       | Dimensions des carreaux (max.) |       |
| Chape en ciment SANS chauffage radiant                                                           | 30x30                          | 60x60 | NA                             | 30x30 |
| Chape à base de sulfate de calcium (anhydrite) SANS chauffage par le sol (primaire d'accorchage) | 30x30                          | 60x60 | NA                             | NA    |
| Dalle en béton ou dalle de sol                                                                   | NA                             | 30x30 | NA                             | NA    |

NA : Non applicable.  
Selon UNE 138002 :2023

