

MONOCOUCHE ENDUIT DE FAÇADE S-25MENMOBL - S-25MENMOPI



Renseignez-vous en point de vente pour voir les échantillons de couleur.

IDÉAL POUR

- Revêtement de façades applicable directement sur les fermetures de l'ouvrage.

AVANTAGES

- Imperméable à l'eau de pluie.
- Perméable à la vapeur d'eau, pour éviter la condensation.
- Finition très décorative.
- À appliquer directement sur les fermetures.

SELON LA NORME:

NF EN 998-1

MONOCOUCHE ENDUIT FAÇADE BLANC

Code : S-25MENMOBL

Ean Code : 8436588672292

MONOCOUCHE ENDUIT FAÇADE PIERRE

Code : S-25MENMOPI

Ean Code : 8436588672308

CONDITIONNEMENT

À la palette. Palette (cm) 80x120

S-25MENMOBL:
S-25MENMOPI:



DESCRIPTION

Le MONOCOUCHE ENDUIT DE FAÇADE est un revêtement monocouche à base de ciment, granulats sélectionnés et différents additifs qui permettent une finition de protection et décoration du bâtiment.

MISE EN ŒUVRE

- Support

Ceux habituels dans la construction : brique céramique, parpaing en béton et gobetis de ciment ou béton.

Le support doit être résistant, avoir complètement pris et n'avoir ni poussière ni graisse.

Éliminez les parties abîmées ou en mauvais état.

Par temps chaud ou en cas de support très absorbant, il convient de l'humidifier avant.

Mettre du treillis là où coïncident des supports différents (poteaux et dalles de plancher).

- Préparation du mélange :

1. Mélangez le contenu du sac environ avec 5,5 litres d'eau par sac de 25 kg.
2. Malaxez manuellement ou mécaniquement jusqu'à obtenir une pâte homogène, et lisse.
3. Pendant environ 5 minutes, laissez reposer le produit déjà malaxé.
4. Utilisez toujours la même proportion d'eau.
5. Ne pas utiliser l'eau de mer ni l'eau de puits, par ses caractéristiques douteuses.

- Application

1. Étalez la pâte à la truelle ou à la machine à projeter.
2. Pour les supports à absorption très différente, il convient d'appliquer une première couche comme primaire.
3. Épaisseur minimum 10 mm, indiquée par la grosseur des listels.
4. Après avoir ajusté l'enduit avec MONOCOUCHE, attendre entre 2 et 5 heures (selon support et conditions ambiantes), il faut gratter la surface avec une taloche gratton. Le meilleur moment du grattage est lorsqu'en grattant le matériau ne reste pas collé aux dents de la taloche.
5. Il est important de réaliser le grattage sur toute la surface en conditions similaires, pour éviter des changements de couleur.
6. Finalement, brossez après trois jours.

PRÉCAUTIONS

- En cas d'application sur un support ancien ou allégé, consultez le SAT (Service d'Assistance Technique).
- Ne pas appliquer en cas de risque de pluie ou gelées.
- Appliquez entre +5°C et 35°C de température.
- Ne pas appliquer sur des surfaces à angle inférieur à 10%.
- Protégez les parties basses des bâtiments à l'aide de plinthes.
- Pendant l'application, protégez les zones exposées à une forte action de la pluie.
- Le MONOCOUCHE ENDUIT DE FAÇADE n'est pas étanche mais il imperméabilise suffisamment le revêtement contre la pénétration de l'eau de pluie.

CONSUMMATION

En règle générale, la consommation est d'environ 21 kg/m² par centimètre d'épaisseur. Les défauts de planéité peuvent modifier le rendement.

OPTIM BÉTON, S.L.

Tél France : +33 (0) 534 01 06 17

Tél Usine : +34 972 47 88 33

www.optimbeton.com



AVERTISSEMENT

Ce document, basé sur notre expérience et des essais en laboratoire, ne constitue pas une garantie et n'engage pas notre responsabilité.

L'utilisateur doit vérifier que le produit est adapté à l'usage prévu et conforme aux normes locales.

Dans tous les cas, suivre les recommandations du DTU concerné.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Selon la norme EN 998 -1

OC - CSIV - W2

Produit en poudre

Densité apparente	1,40 ± 0,15 g/cm ³
Particules de plus de 2 mm	≤ 1%
Réaction au feu	Euroclasse A1

Produit en pâte

Eau de gâchage	22 ± 1%
Densité apparente	1,75 ± 0,15 g/cm ³
Température d'application	+5°C à +35°C
Durée pratique d'utilisation	30 minutes

Produit durci

Résistance à la compression	≥ 6 N/mm ²
Absorption d'eau par capillarité	≤ 0,2 Kg/m ² .min ^{1/2}
Perméabilité à l'eau après des cycles climatiques	≤ 1ml/cm ² après 48h
Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau	≤ 18
Adhérence après des cycles climatiques	≥ 0,3 N/mm ²
Conductivité thermique	0,6 ± 0,1 W/m.K
Rétraction	≤ 1,2 mm
Module d'élasticité dynamique	6700 ± 1200 N/mm ²



Appliquez entre +5°C et +35°C.
Ne pas utiliser lors de fortes pluies et en période de gel.



Respecter les instructions indiquées



Stocker dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit propre, sec, ventilé, à l'abri du soleil, de la pluie et du vent, et protégé de l'humidité.



Protégez-vous. Portez des équipements appropriés.



MANUTENTION Levez en pilant les genoux et en gardant le dos bien droit.



Utiliser dans les 12 mois suivant sa fabrication.

