

MONOCOUCHE TYROLIEN S-25MENTYPI

PIERRE

Renseignez-vous en point de vente
pour voir les échantillons de couleur.

IDÉAL POUR

- Couche de rejointoiement de maçonnerie ancienne.
- Ouvrage neuf et dans la restauration de bâtiments.

AVANTAGES

- Facilité de mise en oeuvre et excellente adhérence.
- Projection mécanique ou manuelle.
- Tout type de finition (lisse, talochée, tyrolienne, etc.).
- Grande imperméabilité à l'eau de pluie.
- Grande résistance initiale et un meilleur accrochage au support.
- Intérieurs - Extérieurs.

SELON LA NORME:
NF EN 998-1

MONOCOUCHE TYROLIEN PIERRE


Code : S-25MENTYPI

Ean Code : 8436588672285

CONDITIONNEMENT

À la palette. Palette (cm) 80x120

S-25MENTYBL:



DESCRIPTION

Le mortier MONOCOUCHE TYROLIEN est formulé à base de Chaux aérienne, granulats sélectionnés et additifs qui lui apportent la facilité de travail et une grande perméabilité à la vapeur. Il contient une addition de liant hydraulique inférieur à 5% qui apporte une plus grande résistance initiale et un meilleur accrochage au support.

MISE EN ŒUVRE

- Support

Le support doit être résistant, avoir complètement pris et n'avoir ni poussière ni graisse. Éliminez les parties abîmées ou en mauvais état.

Utiliser un revêtement spécial comme couche d'accrochage ou d'impression sur des murs à adhérence difficile.

Utiliser des pierres ou des gravats pour reboucher les cavités demandant des grosseurs plus importantes. Les zones sans cohésion ou parties libres sont à éliminer pour les remplir ensuite avec un produit spécial pour la mise en oeuvre et la restauration de murs et de maçonnerie, tant pour ouvrage neuf que pour la restauration de bâtiments.

Par temps chaud ou en cas de support très absorbant, il convient de l'humidifier avant.

Ne pas appliquer sur plâtre, peinture ou surfaces sans absorption.

- Préparation du mélange :

1. Malaxer manuellement ou mécaniquement le contenu du sac environ 5,25 litres par sac de 25 Kg, jusqu'à obtenir une pâte homogène et sans grumeau.
2. En cas de mélange avec la machine à projeter, ajuster l'eau de manière à ce que le matériau passe facilement par le tuyau, sans couler une fois appliqué sur le mur.
3. Étaler à l'aide d'une truelle à une épaisseur minimale de 10 mm.
4. Effectuer la finition désirée lorsque le produit a la consistance désirée.
5. Ne pas utiliser l'eau du mer ni l'eau de puits, par ses caractéristiques douteuses.

- Application

1. Approprié pour la projection mécanique ou manuelle.
2. Indiqué comme couche de couverture et rejointoiement de maçonnerie ancienne.
3. Utilisation dans un ouvrage neuf et dans la restauration de bâtiments en raison de son excellente compatibilité avec des systèmes et des mortiers traditionnels.
4. Pour les zones sans cohésion ou parties libres, il convient d'appliquer un produit spécial comme une première couche de fond.
5. Épaisseur maximum par couche 15 mm.
6. Épaisseur maximum d'application 30 mm en deux couches.
7. Possibilité de tout type de finition (lisse, talochée, tyrolienne, etc.).

PRÉCAUTIONS

- Ne pas appliquer en cas de températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C.
- Ne pas appliquer en cas de risque de pluie ou de gelées, de vents forts ou de forte insolation.
- La remontée capillaire dans les parties basses des bâtiments doit être réparée avec des systèmes de protection contre l'humidité.

CONSOMMATION

En règle générale, la consommation est d'environ 14 kg/m² par centimètre d'épaisseur. Les défauts de planéité et le type de finition peuvent modifier le rendement.

OPTIM BÉTON, S.L.

Tél France : +33 (0) 534 01 06 17

Tél Usine : +34 972 47 88 33

www.optimbeton.com



AVERTISSEMENT

Ce document, basé sur notre expérience et des essais en laboratoire, ne constitue pas une garantie et n'engage pas notre responsabilité.

L'utilisateur doit vérifier que le produit est adapté à l'usage prévu et conforme aux normes locales.

Dans tous les cas, suivre les recommandations du DTU concerné.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Conforme EN 998 -1	GP-CSII-W2
Produit en poudre	
Particules de plus de 2 mm	≤ 2 %
Réaction au feu	Euroclasse A1
Produit en pâte	
Eau de gâchage	21 ± 1 %
Température d'application	+5°C à +35°C
Durée de vie du mélange	30 minutes
Produit durci	
Résistance à la compression	1,5 – 5 N/mm ²
Absorption d'eau par capillarité	≤ 0,2 Kg/m ² .min ^{1/2}
Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau	≤ 6
Adhérence	≥ 0,3 N/mm ²
Conductivité thermique	0,5 ± 0,1 W/m-K



Appliquez entre +5°C et +30°C. Ne pas utiliser lors de fortes pluies et en période de gel.



Respecter les instructions indiquées



Stocker dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit propre, sec, ventilé, à l'abri du soleil, de la pluie, du vent et protégé de l'humidité.



Protégez-vous. Portez des équipements appropriés.



MANUTENTION Levez en pilant les genoux et en gardant le dos bien droit.



Utiliser dans les 12 mois suivant sa fabrication.

