

SEL DE DÉNEIGEMENT SEMI-HUMIDE

S-25SELGD / S-10SELGD / BB-12SELGD / BB-05SELGD

APPLICATIONS

- Pour le déneigement des routes et la prévention de plaques de glace.
- Idéale pour prévenir les glissades en période de froid hivernal: Neige, verglas, givre... Entrées, chemins, allées, chaussées, trottoirs, parkings extérieurs.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Utiliser une pelle de déneigement ou un épandeur à sel.
- Porter des gants lors de la manipulation du produit pour éviter tout contact prolongé avec la peau.
- Ne pas appliquer sur des surfaces en béton, dalles ou pavés nouvellement coulées.

SELON LA NORME:

NF EN 16811-1

SEL DÉNEIGEMENT SEMI-HUMIDE

Code : S-25SELGD
Ean Code : 4101259988999

Code : S-10SELGD
Ean Code : 4118109988993

Code : BB-12SELGD
Ean Code : 8436588672421

Code : BB-05SELGD
Ean Code : 8436588672407

CONDITIONNEMENT

À la palette. Palette (cm) 100x120

S-25SELGD

25Kg

49un.
1225Kg

Big Bag
500Kg
1250Kg

S-10SELGD

10Kg

100un.
1000Kg

BB-12SELGD
BB-05SELGD

DESCRIPTION

Le sel est le produit le plus utilisé à échelle mondiale pour le déneigement des routes et la prévention de plaques de glace. Il permet, ce qui s'avère fondamental, de baisser le point de congélation de l'eau, facilitant ainsi les travaux de maintenance et de viabilisation des routes suite aux intempéries.

Le sel semi-humide peut être utilisé de manière préventive (salage avant les chutes de neige).

Sel de classe B, fabriqué pour le déneigement. Offre un excellent fondant pour faire fondre la neige.

Impropres à la consommation humaine et animale.

ANALYSES CHIMIQUES :	VALEURS TYPIQUES	VALEURS GARANTIES
Chlorure de sodium (NaCl) :	93-96 %	≥ 91 %
Sulfate (SO ₄ ²⁻) :	2-3 %	≤ 3 %
Humidité :	2-3 %	≤ 4 %
Antimottant Fe(CN) ⁶⁻ (*) :	20-40 ppm	≥ 10 ppm

(*) sur masse sèche

GRANULOMÉTRIE :	VALEURS GARANTIES
Tamis (mm)	% Retenu
> 6.30	0
> 5.00	0-6
> 2.00	15-60
> 0.80	60-90
> 0.20	90-100

ref. FT. 03.02.02.02

SEMI-HUMIDE

Format	Code
Sac 25 kg	S-25SELGD
Sac 10 kg	S-10SELGD
Big Bag 1250 kg	BB-12SELGD
Big Bag 500 kg	BB-05SELGD



Stocker dans un endroit propre, à l'abri du soleil, de la pluie, du vent et de l'humidité.

OPTIM BÉTON, S.L.

Tél France : +33 (0) 534 01 06 17

Tél Usine : +34 972 47 88 33

www.optimbeton.com

