

GRAVIER DE CONSTRUCTION S-35GC



IDÉAL POUR

- Réalisation de dalles
- Réalisation de fondations
- Réalisation de terrasses
- Scellement de linteaux, de poutres et de poteaux

AVANTAGES

- Facile à manipuler
- Projection manuelle ou mécanique
- Facilité de stockage

SELON LA NORME:

NF EN 12620 pour le béton

GRAVIER DE CONSTRUCTION


Code : S-35GC

Ean Code : 8437011742063

CONDITIONNEMENT

À la palette. Palette (cm) 100x100

S-35GC



DESCRIPTION

Gravier pour béton 6/14 adapté à la réalisation de bétons d'enrobage.

MISE EN ŒUVRE

-Préparation du produit

1. Gâcher manuellement ou avec un malaxeur électrique :
Proportionnellement le sable et le ciment et éventuellement la chaux.
2. Puis verser l'eau et mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.

- Support

Le support doit être résistant, avoir complètement pris et n'avoir ni poussière ni graisse.
Support propre et sain.
Éliminer les parties abîmées ou en mauvais état.
Ne pas appliquer sur supports plâtre, peinture ou surfaces sans absorption.
Par temps chaud ou en cas de support très absorbant, il convient de l'humidifier avant.

PRÉCAUTIONS

- Ne pas appliquer en cas de températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C
- Ne pas appliquer en cas de risque de pluie ou de gelées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Granularité	6/14
Distribution granulométrique	Gc 90/15
Forme des gravillons	Fl ₁₅
Densité	≥ 2,6 (mg/m ³)
Absorption	≤ 3 (% WA)
Tener en fins	f _{1,5}
Resistance à la fragmentation	LA ₂₅
Composition/teneur :	Calcaire (67 %), Quartz (27 %)
Clorurs	< 0,001 (% C)
Teneur sulfates solubles dans l'acide	AS _{0,2}
Soufre total	< 0,1 (% S)
Absorption d'eau	≤ 3 (% WA)
Durabilité face à la réactivité alcali-silice	Non réactif



DOSAGES

	BÉTON
	Pour 1 m ³ de béton
CIMENT 32,5	11 sacs de 35 kg
SABLE À MAÇONNER (0/4)	23 sacs de 35 kg
GRAVIER DE CONSTRUCTION (6/14)	29 sacs de 35 kg
EAU	175 litres


Ces dosages donnés sont purement indicatifs. En cas de doute, nous recommandons de consulter un bureau d'études.

AVERTISSEMENT

Dans tous les cas, suivre les recommandations du DTU ou CPT concerné.



Stocker dans un endroit propre, sec et ventilé, à l'abri du soleil, de la pluie, du vent et de l'humidité.



Pour les entrepôts de stockage extérieur, il est recommandé d'utiliser le produit dans les 12 mois suivant sa fabrication, afin d'éviter la détérioration de l'emballage.

