

SABLE À MAÇONNER S-35SM



IDÉAL POUR

- Travaux de montage de murs et maçonnerie.
- Réalisation de chapes.
- Réalisation de dalles et de terrasses.
- Réalisation de fondations.
- Scellement de linteaux, de poutres et de poteaux

AVANTAGES

- Facile à manipuler
- Projection manuelle ou mécanique
- Facilité de stockage

SELON LA NORME:

NF EN 12620 pour le béton
NF EN 13139 pour le mortier

SABLE À MAÇONNER


Code : S-35SM

Ean Code : 8437011742049

CONDITIONNEMENT

À la palette. Palette (cm) 100x100

S-35SM



DESCRIPTION

Sable à Maçonner 0/4 adapté à la réalisation de mortiers et bétons de différents natures.

MISE EN ŒUVRE

-Préparation du produit

1. Gâcher manuellement ou avec un malaxeur électrique :
Proportionnellement le sable et le ciment et éventuellement la chaux.
2. Puis verser l'eau et mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.

- Support

Le support doit être résistant, avoir complètement pris et n'avoir ni poussière ni graisse.
Support propre et sain.
Éliminer les parties abîmées ou en mauvais état.
Ne pas appliquer sur supports plâtre, peinture ou surfaces sans absorption.
Par temps chaud ou en cas de support très absorbant, il convient de l'humidifier avant.

PRÉCAUTIONS

- Ne pas appliquer en cas de températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C
- Ne pas appliquer en cas de risque de pluie ou de gelées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	EN 12620	EN 13139
Granularité	0/4 Gf 85	0/4
Qualité des fines EA	EA > 75	
Teneur en fines	F ₁₀	Catégorie 2
Clorurs solubles dans l'acide	0,00%	
Soufre total	S _{0,25}	
Sulfates solubles dans l'acide	AS _{0,2}	
Contaminants organiques humiques	CONFORME (plus clair que le modèle)	
Absorption d'eau	WA < 2 %	
Densité des particules	2,60-2,70 (g/cm ³)	



DOSAGES

	MORTIER	
	Pour 1 m ³ de mortier	Pour 1 sac de 35 Kg de sable
CIMENT 32,5	10 sacs de 35 kg	12 kg
SABLE À MAÇONNER (0/4)	45 sacs de 35 kg	1 sac
EAU	175 litres	10 litres

	BÉTON	
	Pour 1 m ³ de béton	Pour 1 sac de 35 Kg de sable
CIMENT 32,5	11 sacs de 35 Kg	13 sacs
SABLE À MAÇONNER (0/4)	23 sacs de 35 Kg	20 sacs
GRAVIER DE CONSTRUCTION (6/14)	29 sacs de 35 kg	28 sacs
EAU	175 litres	195 litres


Ces dosages donnés sont purement indicatifs. En cas de doute, nous recommandons de consulter un bureau d'études.

AVERTISSEMENT

Dans tous les cas, suivre les recommandations du DTU ou CPT concerné.



Stocker dans un endroit propre, sec et ventilé, à l'abri du soleil, de la pluie, du vent et de l'humidité.



Pour les entrepôts de stockage extérieur, il est recommandé d'utiliser le produit dans les 12 mois suivant sa fabrication, afin d'éviter la détérioration de l'emballage.

